BESTÄNDIGKEIT	Polyurethan Vukollan	Thermoplastisches Polyurethan	Gummi	Polyamid
Äthylacetat	- -	- -	+	+ +
Aceton	- -	- -	+ +	+ +
Essigsäure	- -	-	+	- -
Eisessigsäure	- -	- -	+	- -
Salzsäure	+	- -	+	- -
Salzsäure Konz.	- -	- -	+	- -
Chromsäure	- -	/	--	-
Ameisensäure	+	+	+	- -
Phosphorsäure	/	-	+ +	- -
Milchsäure	/	-	+ +	-
Salpetersäure	-	- -	-	- -
Schwefelsäure	-	- -	-	- -
Wasser	+ +	+ +	+ +	+ +
Chlorwasser	- -	/	- -	+
Wasserstoffsuperoxyd	+ +	-	+	+
Königswasser	- -	- -	- -	- -
Äthylalkohol	+	+	+ +	+ +
Methylakohol	-	- -	+ +	+ +
Formaldehyd	- -	/	+ +	+ +
Anilin	- -	/	+	+
Benzin	+	- -	- -	+ +
Brom	- -	/	- -	- -
Natriumcarbonat	+ +	+	+ +	+ +
Chlor	- -	- -	- -	- -
Chlorbenzol	- -	- -	- -	+
Chloroform	- -	- -	- -	- -
Methylenchlorid	- -	- -	- -	+
Nickelchlorid	+	/	+ +	x
Natriumchlorid	x	/	+	+ +
Vinylchlorid	- -	/	- -	+ +
Kresole	- -	- -	- -	- -
Dimethylformamid	- -	- -	+ +	+ +
Hexan	+	+	- -	+ +
Erdöläther	/	+		+ +
Äthylenglykol	x	+ +	x	- -
Kaliumhydoxyd	- -	/	+ +	+
Natriumhydoxyd	+	- -	+	+ +
Natriumhypochlorit	- -	-	+ +	+ +
Milch	+ +	+ +	+ +	+ +
Methyläthylketon	- -	- -	- -	+ +
Natriumnitrat	x	+	+ +	+ +
Mineralöle	+ +	+ +	- -	+ +
Pflanzenöle	+ +	/	- -	+ +
Paraffinöl	+ +	- -	- -	+ +
Dieselöl	+	x	- -	+ +
Ozon	+ +	/	- -	- -
Erdöl	+	/	- -	+ +
Kupfersulfat	+ +	/	+	+ +
Terpentin	- -	- -	- -	+ +
Trichloräthylen	- -	- -	- -	+
Dampf	x	x	+	+

"+" beständig "x" bedingt beständig "-" nicht beständig "/" keine Daten